



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B03

VGB-SILOXAN - GEVELCREME

Algemeen

VGB-SILOXAN-GEVELCREME is een witte gevelimpregneercreme voor alle poreuze minerale ondergronden, op basis van silaan en siloxaan en is oplosmiddelvrij.

Na het aanbrengen ontstaat een onzichtbare beschermingslaag.

Deze speciale gevelcrème zorgt voor een langere contacttijd met de ondergrond hierdoor een veel grotere indringdiepte.

Toepassing

VGB- SILOXAN-GEVELCREME kan worden aangebracht op verticale wanden of gevels van beton en/of metselwerk, tevens geschikt voor alle minerale ondergronden.

Eigenschappen

VGB-SILOXAN- GEVELCREME heeft een diep indringend vermogen, is regenvast na uitharding, vermindert uittreding van zouten aanzienlijk, is dampdoorlatend, sterk waterwerend, algen en mos werend.

Er kan sprake zijn van enigszins optische verandering van de gevel (donkerder) na aanbrengen van VGB SILOXAN-GEVELCREME.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	gemodificeerd silaan, siloxaan
Soortelijk massa	ca.0,84 kg/ltr
Viscositeit	Pasta-achtig
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celsius
Vlampunt	Boven 75 graden Celsius
Vaste stofgehalte	> 25 % silaan-siloxanen
Kleur	Witte pasteuze emulsie
Houdbaarheid	6-9 maanden

Ondergrond Aanwijzing

VGB-SILOXAN-GEVELCREME alleen toepassen op een gezonde, droge en vetvrije ondergrond. Het voegwerk dient in goede staat te zijn, terwijl in het te behandelen oppervlak geen scheuren groter dan 0,2 mm aanwezig dienen te zijn. Eventuele kitvoegen in het oppervlak moeten goed hechten aan het hechtoppervlak. Bij verontreinigde gevels vuilrestanten verwijderen, b.v. d.m.v. het vooraf reinigen van het te behandelen oppervlak met hogedrukcleaners.

Verwerking

De droogtijd is bij 20° Celcius ca. 8-12 uur. Bij hogere temperaturen minder en bij lagere temperaturen langer. Gedurende deze tijd dient het oppervlak te worden beschermd tegen regen en vochtinwerking. Wanneer het product langere tijd wordt opgeslagen, voor het aanbrengen vooraf doormengen met een spindel op een boormachine.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B03

VGB-SILOXAN - GEVELCREME

Het te behandelen oppervlak gelijkmatig behandelen d.m.v.

Rollen (lamsvachtroller), kwasten of airless spuiten.

De gewenste hoeveelheid wordt in een beweging opgebracht, De natte laag is goed zichtbaar en mede daardoor is er een goede controle op de verbruikshoeveelheid en overal één gelijkmatige indringing in de gevel.

Verbruik

Afhankelijk van het gebruiksdoel en de ondergrond bedraagt het verbruik ca. 100 – 200 gr/m². Bij erg poreuze ondergronden is het verbruik hoger.

Verpakking

10 / 15 / 25 kg

Opmerkingen

Bij het aanbrengen van VGB SILOXAN-GEVELCREME dienen handen en ogen beschermd te worden. Tevens dienen ruiten e.d. te worden afgedekt.
Gereedschappen na gebruik reinigen met water
Alleen toepassen in de open lucht.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.