



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B04

## VGB-SILOXAN - AG

### Algemeen

VGB-SILOXAN-AG is een melkachtige vloeistof speciaal ontworpen voor toepassing op bakstenen, marmeren of natuurstenen gevels, ter bescherming tegen graffiti. (leuzen, e.d.)

De op de VGB-SILOXAN-AG aangebrachte leuzen (door viltstift of verf) kunnen eenvoudig worden verwijderd met behulp van een stoomcleaner (80-90°C).

De aangebrachte VGB-SILOXAN-AG wordt ook verwijderd en dient derhalve na de verwijdering opnieuw te worden aangebracht. De waterdampdoorlaatbaarheid wordt iets gereduceerd.

### Toepassing

VGB-SILOXAN-AG wordt toegepast op steen, natuursteen en marmer. Bij gebruik op kunststof of geverfde oppervlakken dient eerst een proefstuk te worden aangebracht om te zien of de ondergrond aangetast wordt.

### Eigenschappen

VGB-SILOXAN-AG beschermt de gevel aanzienlijk tegen graffiti / vandalisme, de graffiti laat zich eenvoudig verwijderen met een stoomcleaner(80-90°C). . Het product is watergedragen en dun vloeibaar.

### Technische Specificaties

Basisgrondstof	Siliconen verbinding
Soortelijk massa	ca.1,0 kg/ltr
Viscositeit	12 sec. in 4 mm uitloopbeker DIN 53211
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celcius
Vlampunt Oplosmiddel	n.v.t.
Vaste stofgehalte	> 13.5 % (gew.%)
Kleur	Melkachtig,troebel
Verzorgingsmaatregelen	niet toepassen in gesloten ruimten.
Oplosmiddel	water
Voorzorgmaatregelen	niet toepassen in gesloten en slecht geventileerde ruimten

### Ondergrond aanwijzing

VGB-SILOXAN-AG alleen toepassen op een gezonde, droge en vetvrije ondergrond. Het voegwerk dient in goede staat te zijn, terwijl in het te behandelen oppervlak geen scheuren groter dan 0,2 mm aanwezig dienen te zijn. Eventuele kitvoegen in het oppervlak moeten goed hechten aan het hectoppervlak. Bij verontreinigde gevels vuilrestanten verwijderen, b.v. d.m.v. het vooraf reinigen van het te behandelen oppervlak met hogedrukcleaners.

### Verwerking

Het impregneermiddel door middel van lagedruk vloeien vol en zat op brengen, zodat een 30 a 50 cm lange vloeistof film over de gevel loopt. Daarbij wordt de nozzel horizontaal, zonder aanzetten, langs de gevel gevoerd.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B04

## VGB-SILOXAN - AG

Druk en nozzel op elkaar afstemmen, zodat geen verneveling plaatsvindt. Kleinere gecompliceerde geveldelen, randen en dagkanten, welke niet door middel van lage druk vloeiend behandeld kunnen worden, met kwast of roller behandelen. De zo behandelde ondergrond minimaal 5 uur tegen regen beschermen. Wind en directe zoninwerking kunnen de verdamping van het water dusdanig beïnvloeden, dat er onvoldoende indringdiepte wordt bereikt.

### Verbruik

Afhankelijk van het gebruiksdoel en de ondergrond bedraagt het verbruik ca. 200 - 1000 ml/m<sup>2</sup>. Bij erg poreuze ondergronden is het verbruik hoger.

### Verwijderen Graffiti

Graffiti, welke met spuitbussen verf op de behandelde ondergrond is aangebracht, kan met een stoomcleaner, temperaturen van 80 - 90° Celcius, verwijderd worden. Hierbij lost het anti-graffiti-middel op zodat deze na reiniging opnieuw aangebracht dient te worden.

### Verpakking

25 ltr

### Opmerkingen

Bij het aanbrengen van VGB SILOXAN-AG dienen handen en ogen beschermd te worden. Tevens dienen ruiten, kozijnen e.d. te worden afgedekt. Gereedschappen na gebruik reinigen met VGB-Universeelreiniger of White Spirit. Alleen toepassen in de open lucht.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.