



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B08

VGB-GEVELREINIGER ROOD (Masonry Cleaner 2A)

Algemeen

VGB-GEVELREINIGER ROOD is is een gebruiksklaar vloeibaar, zwak zuur produkt (K hydroxide), thixotrope gevel- reinigingspasta.

Toepassing

VGB-GEVELREINIGER ROOD wordt toegepast daar waar gevels van gebakken steen vervuild zijn en reiniging gewenst is, ook te gebruiken op marmer, zandsteen en natuursteen.

Eigenschappen

VGB-GEVELREINIGER ROOD is een weinig schuimende alkalische vloeistof op die door het viskeuze karakter een optimale werkzaamheid bezit op de te behandelen muur. kan gebruikt worden op de meeste steensoorten. Bij sterke vervuiling adviseren wij Gevelreiniger Geel.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	K-hydroxide
Soortelijk massa	ca.1,33 kg/ltr
Viscositeit	3-10 m.Pas
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celcius
PH waarde	14
Opslag	Droog 5-30 ° C
Kleur	witachtig
Verzorgingsmaatregelen	niet toepassen in gesloten ruimten.
Voorzorgmaatregelen	niet toepassen in gesloten en slecht geventileerde ruimten, lees voor gebruik het veiligheidsinformatieblad.

Verwerking

VGB-GEVELREINIGER ROOD is gebruiksklaar en kan door middel van kwast, roller of d.m.v. vloeimethode op het te behandelen oppervlak aangebracht worden.

Sterk vervuilde gevels evt. nat twee maal inrollen om het gewenste effect te bereiken.

Het product opbrengen. Ca. 1 uur laten inwerken en vervolgens met een hogedrukreiniger (minimaal 100 bar) de behandelde gevel grondig afspoelen van beneden naar boven.

Verbruik

Ca. 350 - 700 gr/m2.

Verpakking

28 kg

Opmerkingen

Tijdens het verwerken beschermende kleding dragen

Huid, handen en gelaat beschermen middels passende kleding, bril en schoeisel. Veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Zorg voor het in bezit hebben van neutralisatiepoeder, water moet altijd een PH van 7-9 hebben. Lees voor verwerking altijd het veiligheidsblad door.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.