



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B11

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C

Algemeen

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is een unieke formulatie zonder zout of fosforzuur speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van uitbloedingen en cementsluis op o.a metselwerk.

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is geschikt voor het reinigen van alle soorten baksteen waaronder ook mangaanachtige steensoorten.

Toepassing

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C is een kant en klare toepasbare vloeistof op zuurbasis die door het zout of fosforzuur vrije karakter een optimale werkzaamheid bezit in combinatie met een hoge veiligheid voor de te behandelen geveldelen.

Dit product wordt niet aangeraden op kalkhoudende materialen zoals marmer en travetijn.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	organische zuren,sulfaminezuur
Soortelijk massa	ca.1 kg/ltr
Opslag	5-30 graden Celsius
Houdbaarheid	2 jaar
Kleur	kleurloos
Verzorgingsmaatregelen	niet toepassen in gesloten ruimten.

Verwerking

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C dient toegepast te worden op uitgehard metselwerk waar cementsluis of uitbloedingen aanwezig zijn.

Het voornatten van de gevel is niet vereist.

VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C U/C met borstel of spuitapparatuur aanbrengen en 5 tot 10 minuten in laten werken. Indien nodig procedure herhalen. Na deze bewerking kan de gevel nagespoeld worden met schoon water (afhankelijk van het type gevelsteen).

Eventuele product resten zijn transparant en onschadelijk voor de steen.

Bij toepassing op gebouwen,aluminium profielen of glaswerk zeer goed naspelen.

Ideale toepassingstemperatuur 0-20 graden celsius.

Verbruik

Afhankelijk van het gebruiksdoel en de ondergrond bedraagt het verbruik ca. 200 - 400ml/m².

Verpakking

10 ltr / 25 ltr

Opmerkingen

Bij het aanbrengen van VGB-CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR U/C dienen handen en ogen beschermd te worden, de zuren zijn irriterend voor de huid.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.