



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. B16

VGB-RVS SPIRAALANKERMORTEL

Algemeen	Speciaal geformuleerde, watervaste, thixotroop ingestelde kunsthars gemodificeerde, cementgebonden flexlijmmortel met optimale hechtkracht en verwerkingseigenschappen.
Toepassing	Voor het verlijmen van spiraalankers in gescheurd metselwerk binnen, buiten, boven en onder water.
Eigenschappen	Watervast, thixotroop ingestelde gebruiksklare 1 componenten, hydraulisch afbindende flexlijmmortel met hoog standvermogen.
Verwerking	<p>Gescheurd metselwerk in de voegen uitslijpen op de helft van de steenbreedte. Uitgeslepen voegen stofvrij maken en met water voornatten. Breng vervolgens met perslucht of handspuit een lijmlaag aan in de uitgeslepen voeg en druk het anker in het nog verse lijmbed. Nadat het anker vol en zat in de lijm mortel is gedrukt, nogmaals over het ingedrukte anker een lijmbed aanbrengen, zodanig dat er voldoende ruimte overblijft om het metselwerk nadien te kunnen voorzien van een voegmortel.</p> <p>Homogeen mengen met handmixer. Gemengd product enige minuten laten rijpen en vervolgens nogmaals doormengen en middels perslucht of handspuit verwerken en in de uitgeslepen voeg aanbrengen. Druk vervolgens het anker in het verse lijmbed en sluit af met nogmaals een lijmbed op het ingedrukte spiraalanker, zodanig dat er voldoende laag-dikte resteert om de voegmortel nadien aan te kunnen brengen.</p>
Opmerking	Voor steeds metselwerk zijn meerdere ankers naast elkaar in dezelfde voeg noodzakelijk bv. 1 anker per 10 cm metselwerk.
Materiaalverbr.	Bij een voegdoorsnede van 15 x 15 m/m, 0,25 Ltr / m ¹ = 310 Gr / m ¹ = 3,2 m ¹ / Kg product.
Vewerkings. Temp.	Plus 5 °C. Niet verwerken bij regen. In geval bij dreigende vorst type Snel toepassen.
Doorharding	Bij 20° C en 65% RLV 48 uur.
Nabehandeling	Voeg- en of impregneerwerkzaamheden na 2 x 24 uur.
Opslag:	Droog en vorstvrij opslaan
Verpakking	15 kg emmer / 25 kg zak

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.