



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C04A

VGB-SPERRMORTEL

(Asocrete M30)

Algemeen

SPERRMORTEL M30 is een sulfaatbestendige afdichtingsmortel op basis van kunstharsveredelde droge mortel met Portland-cement en natuurlijke, minerale toeslagstoffen, geschikt voor (holle -) kim mortel. Reparatie- en uitvlakmortel tot 30 mm voor wand- en vloervlakken.

Voor het afdichten met zeer goede hechteigenschappen.
Waterdicht met behoud van waterdampdoorlaatbaarheid.
Snelle afbinding, daardoor snelle afwerking mogelijk

Toepassing

VGB-SPERRMORTEL M30 is te gebruiken als waterdichte laag voor aansluit- en stootvoegen, wand/vloer aansluiting (kim), voegen en stabiele scheuren bij nieuw en bestaande bouw, laagdikte is mogelijk van 3-30 mm.
De voorbereide schone ondergrond met VGB Dichtschlamme (Aquafin 1K) voerpappen en nat-in-nat een holle kim met ASOCRET-M30 aanleggen, hierbij een min. 4 cm grote uitloopmaat aanhouden.
Hogere temperaturen versnellen, lagere temperaturen vertragen de uitharding.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	speciaal cement, additieven en zand
Soortelijk massa	ca.1,6 kg/ltr
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celsius
Aanmaakvloeistof	Water of VGB Acrylemulsie
Hoeveelheid water aanmaak	ca. 4,50–5,25 l / 25 kg
Verwerkingstijd	3 uur
Kleur	Cementgrijs
Druksterkte	28 dagen ca. 24 N/mm ² .
Verpakking	Plastic zak à 25 kg.

Ondergrond aanwijzing

VGB-SPERRMORTEL M30 alleen toepassen op een gezonde, droge en stof en vetvrije ondergrond.

Verwerking:

In een schone mengemmer al naar gelang de gewenste consistentie ca.4,5–5,25 l schoon water vullen en grondig mengen (mixer met ca.300–700 rpm). Zoveel mortel toevoegen tot een klontenvrije, standvaste, smeuge en pasteuze mortel ontstaat. De mengtijd bedraagt ca. 2–3 minuten.
Ingeval van afdichtingswerkzaamheden in combinatie met het VGB-HARDINGSVLOEISTOF systeem, nieuwbouw resp. kelderafdichting binnenzijde, de kim voornatten.

Vervolgens de VGB-HARDINGSVLOEISTOF en VGB-AFDICHTINGSMORTEL nat in nat aanbrengen en de kim voorzien van een schuine hoek met VGB-SPERRMORTEL (zie voor een uitgebreide verwerking de merkbladen van bovenstaande producten).

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C04A

VGB-SPERRMORTEL

(Asocrete M30)

De kim zelf aan de oppervlakte afgladden, wel erop toezien dat dit niet te glad wordt. Verse niet uitgeharde mortel tegen regen en vorst beschermen.

Verbruik

voor afdichten 16 kg p/m² / vloer-wand aansluiting 2 kg p/m²

Verpakking

25 kg

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.