



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C06

VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1

Algemeen

VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 is een hoogwaardige snel afbindende mortel om een waterdichte laag te creëren met HSP technologie.

Toepassing

VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 wordt voor afdichting van minerale oppervlakken aan de binnenzijde van wandoppervlakken toegepast tegen drukkend water, b.v. aan kelders. Laagdikten mogelijk van 3mm tot 5 cm. Door zijn snelle droging is kelderafdichting in een dag mogelijk. Kan ook toegepast worden om snel een driehoeksplint in de kim te zetten of een reparatie te maken.

Technische Specificaties

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Basisgrondstof | speciaal cement |
| Soortelijk massa | ca.1,5 kg/ltr |
| Minimale verwerkingstemp. | + 8 graden Celcius |
| Aanmaakvloeistof | Water |
| Hoeveelheid aanmaak | 180 gram per kg |
| Verwerkingstijd | 2 minuten uur |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Druksterkte | 28 dagen ca. 13 N/mm ² . |
| Buigsterkte | 28 dagen ca. 5.5 N/mm ² . |
| Verpakking | papieren zak à 25 kg. |

Ondergrond aanwijzing

VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 alleen toepassen op een gezonde, droge en stof en vetvrije ondergrond.

Verwerking:

De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van stof, losse delen, slechte pleisterlagen, verven, sauzen, etc. Het verdient aanbeveling om de afdichting uitsluitend op de "gezonde" ondergrond aan te brengen, t.w. het oorspronkelijke materiaal, dus niet op vervolglagen. VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 aanmaken met water. zodanig dat een goed gemengde homogene strijkbare massa ontstaat. Gedurende 1 minuut grondig doormengen.

In combinatie met VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 2 kan dan een drietal afdichtingslagen worden aangebracht volgens de zgn. "nat in nat" methodiek.

- 1)Op de vaste ondergrond een aanbrandlaag maken met VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 en water (dit heeft de voorkeur).
- 2) In nog natte aanbrandlaag kan men het VGB-AFDICHTINGSMORTELO RZ 1 opbrengen in één laag in de gewenste dikte (minimaal 3mm). Na opbrengen direct glad afwerken met een spaan, schuurbord of rei etc.
- 3) Na droging van ca 1 uur een laag VGB Zoutsaneerpleister RZ 2 (klimaatregulerende mortel) aangebracht worden.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. C06

VGB-AFDICHTINGSMORTEL RZ 1

Verbruik

1,25 kg p/m² / p/mm.

Verpakking

25 kg

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.