



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. D04

## VGB-Betonreparatiemortel fijn ( Sika Monotop 723 N )

### Algemeen

VGB-BETONREPARATIEMORTEL FIJN is een fijnsachtel voor het egaliseren en repareren van normaal en lichtbeton. Cementgebonden, kunststof verbeterde 1-component plamuurmortel met silicafume, welke voldoet aan de eisen van de klasse R3 volgens EN 1504-3 en de ÖVBB richtlijnen.

### Toepassing

VGB-BETONREPARATIEMORTEL FIJN wordt ingezet als uitvlakmiddel en beton reparatiemortel voor onvlakke en oneffen betonnen ondergronden. Toe te passen in hoog-en civiele bouw, voor het uitvullen van poriën, kleine holtes, grindnesten en ruwe delen. Als plamuurmortel op beton- en mortelondergronden.

### Technische Specificaties

Basisgrondstof	speciaal cement
Soortelijk massa	ca.2,08 kg/ltr.
Korrelgrootte	0.4 mm.
Minimale verwerkingstemp.	+ 8 graden Celsius
Aanmaakvloeistof	Water en / of Acrylemulsie
Hoeveelheid aanmaak	4,4 – 4.8 lit. water per zak.
Verwerkingstijd	45 min.
Kleur	cementgrijs
Druksterkte	ca. 32 N/mm <sup>2</sup> . 28 dagen
Buigsterkte	ca. 10.1 N/mm <sup>2</sup> 28 dagen
Verpakking	papieren zak à 25 kg.

### Ondergrond aanwijzing

VGB-BETONREPARATIEMORTEL FIJN alleen toepassen op een gezonde,droge,draagkrachtige en vetvrije ondergrond.

### Verwerking:

De te behandelen oppervlakken dienen vrij te zijn van stof, losse delen, slechte pleisterlagen, verven, sauzen, etc. De betonnen ondergrond voorzien van een primer VGB-ACRYLEMULSIE.

VGB-BETONREPARATIEMORTEL FIJN aanmengen in een schone emmer of speciekuip met water ( 4,25 tot 4,5 liter ), rustig doormengen tot een homogene massa is verkregen ( 500 toeren p/min).

De verkregen mortel aan brengen met een spons spaan en of een aluminium rei op het te behandelen oppervlak. Na het aantrekken direct afwerken. Let op dat de mortel niet in de branden de zon verwerkt wordt. De eerste 24 uur na het aanbrengen moet het product tegen vorst worden beschermd

### Verbruik

1,7 kg /m<sup>2</sup>/mm.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. D04

## **VGB-Betonreparatiemortel fijn ( Sika Monotop 723 N )**

---

<b>Verpakking</b>	25 kg
<b>Reiniging</b>	handen en gereedschappen reinigen met water.
<b>Meer informatie</b>	zie ook het technisch merkblad van Sika Nederland BV : Sika Monotop 723N

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.