



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. E01
VGB-DEGADUR 112

Algemeen

VGB-DEGADUR 112 is een snel twee componenten product op basis van PMMA hars. Dit product garandeert een absoluut goede hechting op cementachtige ondergronden en vervolgbewerkingen.

Toepassing

VGB-DEGADUR 112 is een middelviskeuze hars met een karakteristieke reuk. In combinatie met VGB DEGADUR 192 (toevoeging 2-7%) harder, hardt deze combinatie probleemloos snel uit bij lagere temperaturen en bij de dunste laagdiktes. Altijd aanbrengen op een schone, droge, vet- en stofvrije ondergrond. De ondergrond dient voldoende draagkrachtig te zijn om eventuele belastingen te kunnen opvangen. Niet te gebruiken op egaline ondergronden.

Technische Specificaties

Basisgrondstof	PMMA
Kleur	transparant
Chemische bestandheid	Goed
Potlife bij 23° C	ca. 10-12 minuten
Viscositeit	80mpa bij 23 gr.Celsius
Doorlooptijd	20-25 sec.(4mm DIN beker)
Hechting	Hecht uitstekend op de meeste schone en droge ondergronden. Heeft eveneens een groot indringvermogen op poreuze ondergronden.
Vlampunt	30.5 gr. Celsius bij 1013 bar
VbF	All
Opslag	Beneden 30 graden Celsius max. 1 jaar.

Ondergrond

Het te behandelen oppervlak dient vrij te zijn van: Verontreinigingen, losse delen, vuil, vet, stof, e.d., schuren voor aanvang. Voor hechting op coating- en/of verflagen etc. vooraf middels een proef vaststellen. Geldt eveneens voor hechting op gladde, niet poreuze vlakken.

Verwerking

VGB-DEGADUR 112 een twee componenten product. Intensief mengen. Het is aan te bevelen om na de eerste menging nogmaals te mengen nadat het gemengde product is overgeslagen in een ander schoon blik. Dit om mengfouten te voorkomen. Slecht gemengd product hardt niet of slecht uit.

Verbruik:

max. 300-500 gr. p/m²

Houdbaarheid

12 maanden, koel en droog in originele verpakking bij 15 - 25°C.

Verpakking

10-25-180 kg.

Kleuren

transparant

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. E01

VGB-DEGADUR 112

Veiligheid

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking. Draag een geschikt ademmasker in geval van onvoldoende ventilatie. Dampen niet inademen en contact met de huid vermijden. Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen (spoelfles uit de apotheek) en deskundig medisch advies inwinnen. Tijdens de verwerking niet eten, niet roken en geen open vuur hanteren. Gevarenaanwijzingen en maatregelen op het etiket volgen. Veiligheidsbladen en de algemene voorschriften van het bedrijf in acht nemen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.