



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. E09  
**VGB-DEGADUR 205**

## Algemeen

VGB-DEGADUR 205 is een snel twee componenten product op basis van PMMA hars. Dit product wordt ingezet als bindmiddel voor mortelvloeren met grote laagdikte ( 2mm tot 50 mm ).

## Toepassing

VGB-DEGADUR 205 is een middelviskeuze transparante- hars met een karakteristieke reuk.

In combinatie met VGB DEGADUR 192 (toevoeging 2-7%) harder, hardt deze combinatie probleemloos snel uit bij lagere temperaturen

Altijd aanbrengen op een schone, droge, vet- en stofvrije

Ondergrond welke voorzien is van een laag primer VGB DEGADUR 112.

De ondergrond dient voldoende draagkrachtig te zijn om eventuele belastingen te kunnen opvangen.

Niet te gebruiken op egaline ondergronden.

## Technische Specificaties

Basisgrondstof	PMMA
Kleur	Transparant
Chemische bestandheid	Goed
Potlife bij 23° C	ca. 10-12 minuten
Viscositeit	80mpa bij 23 gr.Celsius
Doorlooptijd	25-30 sec.(4mm DIN beker)
Bindmiddel	Als bindmiddel inzetbaar met toevoeging van Degadur 192.
Vlampunt	30.5 gr. Celsius bij 1013 bar
VbF	All
Opslag	Beneden 30 graden Celsius max. 1 jaar.

## Ondergrond

Het te behandelen oppervlak dient vrij te zijn van:

verontreinigingen, losse delen, vuil, vet, stof, e.d., schuren voor aanvang.

En dient te worden voorzien van een laag primer VGB DEGADUR 112.

(zie merkblad E01).

Voor hechting op coating- en/of verflagen etc. vooraf middels een proef vaststellen. Geldt eveneens voor hechting op gladde, niet poreuze vlakken.

## Verwerking

VGB-DEGADUR 205 is een twee componenten product.

Intensief mengen met Degadur 192.

Het is aan te bevelen om na de eerste menging nogmaals te mengen nadat het gemengde product is overgeslagen in een ander schoon blik. Dit om mengfouten te voorkomen. Slecht gemengd product hardt niet of slecht uit.

Dit product kan ingezet worden als bindmiddel voor mortelvloeren ( Degadur troffelvloer ) en is inzetbaar als basishars voor een Degadur reparatie mortel voor grote laagdikten:

Voorbeeld verhouding 5 kg Degadur 205 + 12.5 kg EP zand + 12.5 kg grof vuurgedroogd zand . Set 30 kg

Raadpleeg voor toevoegingen, vulstoffen, pigmenten van Goor Bouwchemie BV

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.



# Van Goor Bouwchemie BV

TECHNISCH MERKBLAD PROD.NR. E09  
**VGB-DEGADUR 205**

---

<b>Verbruik:</b>	Afhankelijk van de toepassing
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, koel en droog in originele verpakking bij 15 - 25°C.
<b>Verpakking</b>	10-20-180 kg.
<b>Kleuren</b>	transparant na droging.
<b>Veiligheid</b>	Zorg voor voldoende ventilatie tijdens verwerking. Draag een geschikt ademmasker in geval van onvoldoende ventilatie. Dampen niet inademen en contact met de huid vermijden. Draag beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril. Zorg voor goede ventilatie bij gebruik binnen. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen (spoelfles uit de apotheek) en deskundig medisch advies inwinnen. Tijdens de verwerking niet eten, niet roken en geen open vuur hanteren. Gevarenaanwijzingen en maatregelen op het etiket volgen. Veiligheidsbladen en de algemene voorschriften van het bedrijf in acht nemen.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld. Daar de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kan aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Indien deze niet in uw bezit zijn, sturen wij ze u op aanvraag toe.

Met de uitgave van dit merkblad verliezen alle vorige hun geldigheid.